



VANDERHULST

Código do Material / Material Code | UPRO 2/13WM

Correia em PU, indicada para transporte geral de produtos alimentícios, biscoitos, pães, doces, etc.

PU conveyor belt, suitable for general transport of pharmaceutical products, cookies, breads, sweets, etc.



Dados básicos / Basic data

Número de Lonas <i>Number of plies</i>	2
Espessura (aprox.mm) <i>Total thickness</i>	1.3 mm (+- 0,2)
Peso <i>Weight</i>	1.6 Kg/m ²
Largura Padrão <i>Standard width</i>	3.200 / 3.000 mm
Temperatura mínima <i>Minimum Temperature</i>	- 20° C
Temperatura máxima <i>Maximum Temperature</i>	+ 80° C

Diâmetro Mínimo de Polia / Minimum roll diameter

Curvatura Normal <i>Normal flexing</i>	8 mm
Curvatura Contrária <i>Counter flexing</i>	15 mm

	Cobertura Superior <i>Top Cover</i>	Cobertura Inferior / <i>Bottom Cover</i>
Espessura / <i>Thickness</i>	0.25 mm	0.4 mm
Tecido / <i>Material</i>	PU / <i>Polyurethane</i>	Poliéster monofilado impregnado PU / <i>Polyester monofilament impregnated PU</i>
Características / <i>Features</i>	Não aderente / <i>Non-adherent</i>	Estabilidade lateral, antiestático / <i>Lateral stability, Antistatic</i>
Dureza / <i>Hardness</i>	85 (+-5) Shore A	-
Cor / <i>Color</i>	Branca (Ral 9003) / <i>White</i>	Transparente / <i>Transparent</i>
Superfície / <i>Surface</i>	Fosco / <i>Matte</i>	Tecido rígido / <i>Rigid Fabric</i>

Resistência da Correia / Belt strength

Carga de Ruptura <i>Breaking strength</i>	110N/mm
Alongamento 1% (N/mm Largura) <i>Tension for 1% elongation</i>	6N/mm
Faixa Máxima de Tensão Correia <i>Max. admissible belt tension</i>	11N/mm

Tipos de Apoio / Support

Rolete <i>Roller</i>	Sim Yes
Chapa Deslizante <i>Slider bed</i>	Sim Yes
Apoio côncavo (Calha) <i>Trough</i>	Não No

Resistência Química e Outras Características / Chemical resistance and other characteristics

* Antiestática / *Antistatic*

* Resistente a óleo e a gordura / *Oil and fat resistant*

* Certificação FDA / *FDA Certification*

* Ótimo desempenho para processos com transferência sobre Faca / *Optimal performance for processes with knife transfer*

Renúncia: Todos os dados são valores aproximados e definidos nas seguintes condições climáticas padrão 23°C, 50 de umidade relativa ISO554. Mais detalhes podem ser obtidos a partir de nossos especialistas, que terão prazer em ajudá-lo. Fotos Ilustrativas.

Disclaimer: All data are approximate values and defined under the following standard weather conditions 23°C, 50 ISO554 relative humidity. More details can be obtained from our experts who will be happy to help you. Illustrative Photos.